



Bundesministerium für Digitales und Verkehr • Postfach 20 01 00, 53170 Bonn

Oberste Straßenbaubehörden der Länder

Die Autobahn GmbH des Bundes

nachrichtlich:  
Fernstraßen-Bundesamt

Bundesanstalt für Straßenwesen

DEGES  
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs-  
und -bau GmbH

Bundesrechnungshof

Dr. Stefan Krause  
Leiter der Abteilung  
Bundesfernstraßen

Robert-Schuman-Platz 1  
53175 Bonn

Postanschrift  
Postfach 20 01 00  
53170 Bonn

Tel. +49 228 99-300-5252  
Fax +49 228 99-300-1458

ref-stb25@bmdv.bund.de  
www.bmdv.bund.de

Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 05/2022

- Sachgebiet 06.1.: Straßen-Baustoffe;  
Anforderungen, Eigenschaften  
06.2.: Straßen-Baustoffe;  
Qualitätssicherung  
16.4.: Bauvertragsrecht und Vergabewesen;  
Abwicklung von Verträgen

(Dieses ARS wird im Verkehrsblatt veröffentlicht)

Betreff: Technische Lieferbedingungen für flüssige Beton-Nachbe-  
handlungsmittel, Ausgabe 2009 (TL NBM-StB 09)

Bezug: Mein Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr.  
10/2009 vom 21.07.2009, - Az.: S 27/7182.8/3/1011631

Aktenzeichen: StB 25/7182.8/3-ARS-22/3644921

Datum: Bonn, 21.02.2022

Seite 1 von 4



Seite 2 von 4

I.

Mit dem im Bezug genannten Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 10/2009 wurden die „Technischen Lieferbedingungen für flüssige Beton-Nachbehandlungsmittel“, Ausgabe 2009 (TL NBM-StB 09) eingeführt.

Entwicklungen im Bereich der Prüftechnik sowie eine Fehlerkorrektur haben eine Überarbeitung der TL NBM-StB 09 in Teilen erforderlich gemacht. Dies betrifft die Prüfung des Verwitterungsverhaltens von flüssigen Nachbehandlungsmitteln mit Griffigkeitsanforderungen (Kurzzeichen: V) sowie die Berechnung der mittleren Gesamtwasserabgabe bei Nachbehandlungsmitteln vom Typ M.

Dementsprechend sind in den TL NBM-StB 09 im Abschnitt 4.2.7 die Absätze 2 bis 4:

„Nach der Vorlagerung werden die Proben in ein Bewitterungsgerät nach DIN EN ISO 4892-2 (Verfahren A, Beanspruchungszyklus 2 nach Tabelle 3) eingebracht.

Die Proben werden einer Bestrahlung von ca. 2,4 MJ/m<sup>2</sup> (gemessen im Wellenlängenbereich bis 400nm) ausgesetzt. Die Bestrahlungsstärke zwischen 280 und 800 nm Wellenlänge soll im Stundenmittel auf der Probenebene 550 W/m<sup>2</sup> betragen. Es ist zu gewährleisten, dass das Wasser von den Proben ablaufen kann. Während der Prüfung ist eine Schwarzstandard-Temperatur von 65 °C ± 2 °C einzuhalten.

Nach der künstlichen Bewitterung werden die Proben der Griffigkeitsprüfung nach dem Abschnitt 4.2.5 unterzogen.“

zu ersetzen durch:

„Nach der Vorlagerung werden die Proben einer künstlichen Bewitterung unterzogen. Dafür durchlaufen die Proben 6 Bewitterungszyklen. Ein Bewitterungszyklus umfasst:

- 120 min ± 2 min trocken bei 50 °C ± 2 °C
- 30 min ± 2 min im Wasserbad bei 50 °C ± 2 °C.



Seite 3 von 4

Die Trockenlagerung erfolgt in einem Wärmeschrank mit Umluft. Die Proben sind stehend im Wärmeschrank zu lagern.

Für das Wasserbad ist in jedem Zyklus frisches, temperiertes Leitungswasser zu verwenden. Die Proben sind stehend im Wasserbad zu lagern. Die Prüftemperatur im Wärmeschrank und im Wasserbad ist zu Beginn und Ende der Bewitterung zu erfassen.

Die 6 Prüfzyklen werden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen realisiert. Die zwischenzeitliche Lagerung erfolgt bei  $20\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$  und mindestens 50% r. F. gemäß Abschnitt 4.2.7, Absatz 1 der TL NBM-StB 09.

Nach der künstlichen Bewitterung werden die Proben der Griffigkeitsprüfung nach Abschnitt 4.2.5 unterzogen. Bis zur Griffigkeitsprüfung (SRT) sind die Proben bei  $20\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$  und mindestens 50% r. F. zu lagern. Die Griffigkeitsprüfung soll frühestens 1 Tag, spätestens 7 Tage nach der Bewitterung erfolgen."

Des Weiteren ist in Abschnitt 4.2.4.3 Nachbehandlungsmittel Typ M eine Korrektur der Formel für die Berechnung der mittleren Gesamtwasserabgabe  $W_b(0-24)$  der behandelten Probekörper erforderlich (2. Formel in diesem Abschnitt). Richtig muss es heißen:

$$W_{b(0-24)} = \frac{1}{3} \sum_i (m_{ib0} - m_{iSt} + m_{iR} + m_{iNB} - m_{VNB} - m_{ib24})$$

II.

Ich bitte die Obersten Straßenbaubehörden der Länder, das ARS 05/2022, Ausgabe 2022, einzuführen und mir eine Kopie ihrer Einföhrungserlasse zu übersenden.

Im Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehle ich, die vorstehenden Regelungen auch in Ihrem Zuständigkeitsbereich einzuföhren.

Die Einföhrungserlasse bitte ich an das Referat StB 25 (ref-stb25@bmdv.bund.de) zu senden.



